

ラベリックAGセパなし No.951

好評
発売中!

はくり紙のない

アルミガラスクロス 粘着テープ

特長

- ★ はくり紙のゴミが出ない! (産廃物処理費削減)
- ★ はくり紙による滑り転倒防止! (作業安全性向上)

環境に
やさしい



セパなし!
滑らず
安全

受注基準


サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	
50	20	40
65		32
75		32
100		24

品質特性

測定項目	単位	新製品 ラベリックAG No.951 セパなし	ラベリックAG No.921 セパあり	測定方法
粘着力【対SUS】 24時間後	N/10mm	11.0	11.8	90° 剥離 剥離速度 0.3m/分
保持力【対SUS】	mm/時間	0.0	0.0	40℃、1時間
ボールタック	Ball No.	32	32	JIS-Z-0237 に準ずる。

※ 貼り付け施工の際はヘラ等での擦り作業をお願いいたします。 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

お問合せは



テープ営業部
TEL 03-3248-3457
FAX 03-3248-3472